

(h)  
L1 ANSWER 2 OF 2 WPINDEX COPYRIGHT 2005 THE THOMSON CORP on STN  
AN 1988-341407 [48] WPINDEX  
CR 1994-061881 [21]; 1995-084550 [12]  
DNN N1988-258886 DNC C1988-150907

TI Metallic oxide (s) loaded with gold ultrafine particles - produced by  
dropping aq. soln. of gold cpds. into alkaline aq. soln. contg. metallic  
oxide (s) and heating.

DC J04 L02 P53 S03 X16  
PA (AGEN) AGENCY OF IND SCI & TECHNOLOGY; (NIIT) MIN INT TRADE  
CYC 2

PI JP 63252908 A 19881020 (198848) \* 12 <--  
US 4839327 A 19890613 (198930) 10  
JP 05034284 B 19930521 (199323) 10 C01B013-14

ADT JP 63252908 A JP 1987-87472 19870408; US 4839327 A US 1988-171810  
19880322; JP 05034284 B JP 1987-87472 19870408

FDT JP 05034284 B Based on JP 63252908

PRAI JP 1987-87472 19870408

IC B01D053-36; B01J021-04; B01J023-52; B22F001-02; C01B013-14; G01N027-12;  
H01M004-90  
ICM C01B013-14  
ICS B01D053-36; B01J021-04; B01J023-52; B01J023-89; B22F001-02;  
C01G003-02; C01G045-02; C01G049-02; C01G051-04; C01G053-04;  
G01N027-12; H01M004-90

AB JP 63252908 A UPAB: 19970702  
Metallic oxides having Au ultrafine particles fixed on their surfaces are  
new.

Prodn. comprises dropping an aq. soln. of Au cpds. e.g., HAuCl4, to a  
pH 7-11 aq. soln. contg. metallic oxides e.g., Fe2O3, while keeping the pH  
to 7-11 and heating the metallic oxides at 100-800 deg.C. Alternative  
prodn. comprises dropping a reducing agent e.g. hydrazine into aq. soln.  
of metallic oxides dissolving Au cpds. while keeping the pH at 7-11.  
Another alternative prodn. comprises blowing CO2 or dropping an acidic  
soln. into an aq. soln. contg. metallic oxides whose pH is over 11 to make  
the pH 7-11 and heating the metallic oxide at 100-800 deg.C. Their uses as  
an oxidn. or redn. catalyst, a combustible gas sensor, and an electrode  
catalyst are also claimed.

ADVANTAGE - Ultrafine particles are uniformly and firmly fixed.

Dwg.0/1

FS CPI EPI GMPI

FA AB

MC CPI: J04-C04; J04-E04; L02-G; N02-E

EPI: S03-E02A; X16-E06

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-252908

⑤ Int. Cl. 4	識別記号	庁内整理番号	④ 公開 昭和63年(1988)10月20日
C 01 B 13/14	1 0 4	A-7508-4G	審査請求 有 発明の数 8 (全12頁)
B 01 D 53/36		Z-8516-4D	
B 01 J 23/52		A-7918-4G	
23/89		A-7918-4G	
// B 22 F 1/02		A-7511-4K	
G 01 N 27/12		C-6843-2G	
H 01 M 4/90		M-6843-2G	
		M-7623-5H	

⑬ 発明の名称 金超微粒子固定化酸化物、その製造法、酸化触媒、還元触媒、可燃性ガスセンサ素子、及び電極用触媒

⑭ 特 願 昭62-87472

⑮ 出 願 昭62(1987)4月8日

⑯ 発 明 者 春 田 正 毅 兵庫県川西市大和東2丁目15番13号

⑰ 発 明 者 小 林 哲 彦 大阪府池田市五月丘3丁目4番13号

⑱ 出 願 人 工 業 技 術 院 長 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

⑲ 指定代理人 工業技術院 大阪工業技術試験所長

明 細 書

発明の名称 金超微粒子固定化酸化物、その製造法、酸化触媒、還元触媒、可燃性ガスセンサ素子、及び電極用触媒

特許請求の範囲

- ① 金属酸化物に金超微粒子を固定化した金超微粒子固定化酸化物。
- ② pH 7～11の金属酸化物含有水溶液中に、上記pH範囲を維持しつつ金化合物水溶液を滴下した後、該金属酸化物を100～800℃に加熱することを特徴とする金超微粒子固定化酸化物の製造法。
- ③ 金化合物を溶解したpH 7～11の金属酸化物含有水溶液中に、上記pH範囲を維持しつつ還元剤を滴下して、該金属酸化物上に金超微粒子を析出させることを特徴とする金超微粒子固定化酸化物の製造法。
- ④ 金化合物を溶解したpH 11以上の金属酸化

物含有水溶液中に、二酸化炭素ガスを吹き込むか、又は酸性水溶液を滴下して、pH 7～11とした後、該金属酸化物を100～800℃に加熱することを特徴とする金超微粒子固定化酸化物の製造法。

- ⑤ 金属酸化物に金超微粒子を固定化した金超微粒子固定化酸化物からなる酸化触媒。
- ⑥ 金属酸化物に金超微粒子を固定化した金超微粒子固定化酸化物からなる還元触媒。
- ⑦ 金属酸化物に金超微粒子を固定化した金超微粒子固定化酸化物からなる可燃性ガスセンサ素子。
- ⑧ 金属酸化物に金超微粒子を固定化した金超微粒子固定化酸化物からなる電極用触媒。

発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、金超微粒子固定化酸化物、その製造法、酸化触媒、還元触媒、可燃性ガスセンサ素子

## 特開昭63-252908(2)

及び電極用触媒に関する。

#### 従来の技術及びその問題点

粒径0.1 $\mu$ m程度以下の金超微粒子は、通常の粗大粒子とは異なった特異な物理的、化学的性質を示すことが知られている（「超微粒子」アグネ出版センター刊、1986）。

しかしながら、超微粒子は、表面エネルギーが大きく、非常に凝固しやすいために、取扱いが困難であり、特に金の超微粒子は、Pt、Pd等の他の貴金属に比べて金属同志の結合が強く、凝固しやすいために、超微粒子としての特徴を十分に引き出すことは困難である。

このため、金超微粒子を均一に分散した状態で担体に担持、固定化する方法の開発が要望されており、例えば、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅等の水溶性化合物と金化合物とを含む混合水溶液を用いて、共沈法によつて、金属酸化物中に金化合物が分散した複合材料を得る方法が報告

されている（特開昭60-238148号）。しかしながら、このような方法では、予め成型した金属酸化物や金属酸化物を担持した成形体に金超微粒子を固定することはできず、このため使用形態が限定されるという欠点があり、更に金の使用量が多いという欠点もある。

また、金を含有する水溶液に、担体を浸漬し、尿素及び／又はアセトアミドを用いて、担体上に金超微粒子を析出させる方法も知られている（特開昭60-192775号）。しかしながら、この方法では、金の析出の条件を精密に制御することが不可欠であり、また担持させるために数時間要するという欠点がある。更に、金の水溶液から金成分を部分的に沈澱析出させることができるだけであり、金の利用率が低く、製造コストが高くなるという欠点もある。また、得られる金の析出物が不均一で粗大なかたまりとなり易く、金析出物の粒径の制御が困難である。

#### 問題点を解決するための手段

本発明者は、上記した如き従来技術の問題点を鑑みて、金属酸化物からなる担体上に、金超微粒子を均一かつ強固に固定化した複合材料を、簡単な方法で効率よく作製すべく鋭意研究を重ねてきた。そして、金錯体イオンのアルカリ性水溶液中における、沈澱生成・溶解反応、金属酸化物等の表面への吸着挙動等に注目して研究を重ね、水溶液のpH値と金水溶性塩やその他の添加物の添加方法を特定の条件に調整する場合には、金属酸化物の表面に、金の水酸化物又は金の超微粒子を均一に、しかも高効率で付着させることができることを見出し、更に、金の水酸化物が付着した場合には、更にこれを加熱することによつて、金超微粒子を金属酸化物上に均一かつ強固に固定担持することが可能となることを見出した。また、得られた金超微粒子固定化酸化物は、酸化触媒、還元触媒、可燃性ガスセンサ素子、電極用触媒等の用

途に極めて有用であることを見出し、ここに本発明を完成するに至つた。

即ち、本発明は、以下に示す金超微粒子固定化酸化物、その製造法、酸化触媒、還元触媒、可燃性ガスセンサ素子及び電極用触媒を提供するものである。

- ① 金属酸化物に金超微粒子を固定化した金超微粒子固定化酸化物。
- ② pH7～11の金属酸化物含有水溶液中に、上記pH範囲を維持しつつ金化合物水溶液を滴下した後、該金属酸化物を100～800℃に加熱することを特徴とする金超微粒子固定化酸化物の製造法。
- ③ 金化合物を溶解したpH7～11の金属酸化物含有水溶液中に、上記pH範囲を維持しつつ、還元剤を滴下して、該金属酸化物上に金超微粒子を析出させることを特徴とする金超微粒子固定化酸化物の製造法。

## 特開昭63-252908(3)

- ④ 金化合物を溶解したpH11以上の金属酸化物含有水溶液中に、二酸化炭素ガスを吹き込むか、又は酸性水溶液を滴下してpH7~11とした後、該金属酸化物を100~800℃に加熱することを特徴とする金超微粒子固定化酸化物の製造法。
- ⑤ 金属酸化物に金超微粒子を固定化した金超微粒子固定化酸化物からなる酸化触媒。
- ⑥ 金属酸化物に金超微粒子を固定化した金超微粒子固定化酸化物からなる還元触媒。
- ⑦ 金属酸化物に金超微粒子を固定化した金超微粒子固定化酸化物からなる可燃性ガスセンサ素子。
- ⑧ 金属酸化物に金超微粒子を固定化した金超微粒子固定化酸化物からなる電極用触媒。

本発明による金超微粒子固定化酸化物は、以下に挙げる方法で得ることができる。

## (I) 第1方法:

状で用いる他に、各種の形状に成形して用いることもできる。また、アルミナ、シリカ、チタニア、マグネシア等のセラミックスや各種の金属製の発泡体、ハニカム、ペレット等の支持体上に金属酸化物を固定した状態で用いることもできる。

金属酸化物の水中への添加量は、特に限定はなく、例えば粉体状の金属酸化物を用いる場合には、金属酸化物を水中に均一に分散できるような量であればよく、通常10~200g/l程度が適当である。また、金属酸化物を成形体として用いる場合には、成形体の形状に応じて成形体の表面に水溶液が十分に接触できる状態であれば、金属酸化物量は特に限定されない。

金化合物としては、塩化金酸( $\text{HAuCl}_4$ )、塩化金酸ナトリウム( $\text{NaAuCl}_4$ )、シアン化金( $\text{AuCN}$ )、シアン化金カリウム

( $\text{K}[\text{Au}(\text{CN})_2]$ )、三塩化ジエチルアミン金酸( $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} \cdot \text{AuCl}_3$ )等の

まず、担体としての金属酸化物を含有する水溶液のpHを7~11、好ましくは7.5~10とし、攪拌下にこの水溶液に金化合物の水溶液を滴下して、金属酸化物上に金水酸化物を付着させる。次いで、この金属酸化物を100~800℃に加熱することによって金属酸化物表面に金超微粒子を析出させて固定化する。

この方法では、金属酸化物としては、例えば、 $\text{MnO}_2$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{Co}_3\text{O}_4$ 、 $\text{NiO}$ 、 $\text{CuO}$ 、 $\text{CuMnO}_2$ 、 $\text{Co-Mn}$ 複合酸化物、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{V}_2\text{O}_5$ 、 $\text{MoO}_3$ 、 $\text{WO}_3$ 等の各種の酸化物を用いることができる。本発明では、特に等電点がpH6程度以上の金属酸化物が使い易い。なお、本発明における金属酸化物は、加熱によって金属酸化物となるような炭酸塩、水酸化物等のいわゆる金属酸化物の前駆体も含むものとする。

金属酸化物の形状は、特に限定はされず、粉体

水溶性金塩を用いることができる。滴下に用いる金化合物の水溶液の濃度は特に限定はないが、0.1mol/l~0.001mol/l程度が適当である。

金属酸化物のpH値を所定の範囲に調整するためには、通常、炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム、アンモニア等のアルカリ化合物を用いればよい。

金化合物の水溶液は、急激な反応によって金の水酸化物の大きな沈澱が生じないように、攪拌下に徐々に滴下することが必要であり、通常滴下量に応じて滴下時間3~60分程度の範囲で水酸化物の大きな沈澱が生じないように適宜滴下速度を調節すればよい。

滴下時の分散液の液温は、20~80℃程度が適当である。

金化合物の滴下量は、金属酸化物上に担持させる金超粒子の量によって決定される。担持量の上

## 特開昭63-252908(4)

限は、使用する金属酸化物の種類やその形状、比表面積等によつて異なるが、通常0.1～10重量%程度まで担持させることができる。

上記した第1方法では、金化合物を徐々に滴下するので、滴下時に、金の水酸化物が液相で生成しても、すぐに再溶解し、この再溶解した金化合物が金属酸化物表面に吸着されて金属酸化物を核として、この表面に金が水酸化物として付着する。このため、滴下した金化合物が水溶液中に沈澱析出することはない。

金化合物を滴下した水溶液中では、通常、金は負の電荷を有する錯イオンとして存在する。このため、金属酸化物への金の付着効率を上げるためには、分散液のpHを金属酸化物の等電位点よりも低い値、即ち酸性側として、金属酸化物の表面が正の電荷を有するように調整することが好ましい。また、等電位点よりもアルカリ性側のpHとする場合にも、できるだけ等電位点に近いpH値

とすることが適当であり、好ましくは、等電位点のpH値よりも0.5程度高いpH値以下で用いる。

金化合物は、通常pH7～11程度の状態で水酸化物として金属酸化物に付着しやすいが、付着する際に、酸性イオンを放出して、溶液のpHを下げる傾向にある。例えば、金化合物として、 $\text{HAuCl}_4$ を用いる場合には、 $\text{Cl}^-$ イオンを放出して溶液のpHが低下する。このため、均一な金超微粒子の析出物を得るためには、適宜アルカリ水溶液を滴下して、溶液のpHの変動を抑制することが好ましい。特に、pH7～8程度の低pHの溶液を用いる場合には、pHが7以下とならないように金化合物溶液とアルカリ水溶液とを同時に滴下することが好ましい。

金の水酸化物が付着した金属酸化物を100～800℃に加熱することによつて、付着した金の水酸化物が分解されて、金属酸化物上に金が均一

に超微粒子として析出し、強度に固定される。加熱時間は通常1～24時間程度とすればよい。

## (II) 第2方法:

金化合物を溶解したpH7～11好ましくはpH7.5～10の金属酸化物含有水溶液に、還元剤の水溶液を攪拌下に滴下して、金属酸化物表面に、金を還元析出させて、金の超微粒子を固定化する。

金化合物、金属酸化物及びアルカリ性化合物は、第1方法と同様のものが使用できる。金属酸化物の添加量も第1方法と同様でよい。上記第2方法では、金化合物の濃度は $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^{-5} \text{ mol/l}$ 程度とすることが適当である。金属酸化物含有水溶液の液温は、0～80℃程度が適当である。

還元剤としては、ヒドラジン、ホルマリン、クエン酸ナトリウム等が使用でき、濃度は $1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^{-3} \text{ mol/l}$ 程度で用いれば

よい。還元剤水溶液の添加量は、化学量論的に必要な量の1.5～10倍程度とすることが適当である。還元剤水溶液は、溶液中で急激な金の析出が生じないように徐々に滴下することが必要であり、通常、3～60分程度の滴下時間とすればよい。

還元剤溶液の滴下によつて、金属酸化物表面に吸着した金化合物が金に還元されて強固に金属酸化物に付着する。

金属酸化物として、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 等を用いる場合には、pH11程度の高pH値の場合にも金化合物は、高効率で金属酸化物に付着するが、その他の金属酸化物ではこのような高pH値では、金属酸化物表面が負に強く帯電して、金化合物の付着効率が悪い場合が多い。このような金属酸化物を用いる場合には、水溶液のpHを7～8程度として、金属酸化物を正に帯電させるか、或いは負に帯電する場合にも負の電荷量を少なくすることが

## 特開昭63-252908(5)

好ましい。pH 7～8で用いる場合には、還元剤の滴下と同時にアルカリ水溶液を滴下して、水溶液のpHが低下しないように調整することによって、金の還元析出速度をほぼ一定に維持することが好ましい。

尚、得られた金超微粒子固定化酸化物を高温で使用する場合には、高温での安定性確保のために、使用前に予め、一旦使用温度付近の温度に該金超微粒子固定化酸化物を加熱しておくことが好ましい。

## (Ⅲ) 第3方法:

金化合物を溶解したpH 11以上好ましくはpH 11～12の金属酸化物含有水溶液に、二酸化炭素ガスを吹き込むか、或いは攪拌下に酸性水溶液を徐々に滴下して、水溶液のpHを7～11に低下させ、金属酸化物の表面に、金水酸化物を付着させる。次いでこの金属酸化物を100～800℃に加熱して、金属酸化物表面に金超微粒子

ず、水溶液が均一にバブリングされる状態であればよい。

酸性水溶液としては、硝酸、塩酸、硫酸、酢酸等の水溶液が使用でき、濃度は $1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^{-3}$  mol/l程度で用いればよい。滴下量は、金属酸化物含有水溶液のpHが7未満にならない範囲であればよい。滴下速度は、金の水酸化物の大きな沈殿が生じないように、滴下時間3～60分間程度の範囲で滴下量に応じて適宜決定すればよい。

金の水酸化物が付着した金属酸化物を100～800℃に加熱することによって、付着した金の水酸化物が分解されて、金属酸化物上に均一に金超微粒子が析出し、強固に固定化される。加熱時間は、通常1～24時間程度とすればよい。

尚、上記各方法において、金化合物が金属酸化物上に充分に付着するように、滴下又は吹き込み終了後30分～2時間程度金属酸化物含有水溶液

を析出させる。

金化合物、金属酸化物及びアルカリ性化合物の種類及び使用量は第1方法と同様でよい。金属酸化物含有水溶液の液温は、20～80℃程度とすればよい。

この方法では、金化合物は、水酸基が過剰に結合した錯イオンとして、金属酸化物含有水溶液中に溶解した状態で存在することが必要であり、使用する金化合物に応じて、pH 11以上であつて金化合物が水酸基含有錯イオンとして溶解する状態となるように、金属酸化物含有水溶液のpHを調整する。

この様な状態に調整した液中に二酸化炭素ガスを吹き込むか、または酸性水溶液を徐々に滴下して、溶液のpHを徐々に低下させて、pH 7～11とすることによって、金属酸化物を核として、金の水酸化物が析出し、付着する。

二酸化炭素ガスの吹き込み速度は特に限定され

る。攪拌を行うことが好ましい。

本発明の各方法によれば、粒径500Å程度以下で均一な粒径の金超微粒子を金属酸化物上に固定化することができ、特に従来法では得られなかった250Å程度以下の微細な金超微粒子を金属酸化物に均一かつ強固に担持させることが可能である。金超微粒子は、上記した第1～第3のいずれの方法においても金属酸化物に0.1～10重量%程度まで担持させることができる。

上記した各方法では、金属酸化物を粉体の状態で用いる他に、予め成形した状態で用いることや、各種の支持体に固定した状態で用いることができる。例えば白金線などに埋め込んだ焼結体、電気リードを接続した電極としての金属酸化物の焼結体などに直接金超微粒子を固定化することができる。

本発明により得られる金超微粒子固定化酸化物は、微細な金超微粒子が各種の金属酸化物上に均

一に担持されたものであり、各種の用途に使用できる。

例えば本発明の金超微粒子固定化酸化物は、300℃以下の比較的低温で水素、一酸化炭素、メタノール、プロパンなどの燃料を広い濃度範囲で燃焼できるので、触媒燃焼方式の各種暖房器や厨房用加熱器用の触媒体として有用である。また、石油ストーブ、石油ファンヒーター、ガスファンヒーター用排ガス浄化触媒体として、空調機器用空気浄化触媒フィルタとして利用できる。その他、塗料工業等における溶剤酸化処理用触媒体や工場排ガス浄化用溶触媒体などとして有用である。

また、NO、NO<sub>2</sub>等の窒素酸化物を水素、一酸化炭素等で還元するための触媒としても有用である。

また、水素、一酸化炭素、メタノール、炭化水素などの可燃性ガスセンサー素子としても有用である。

してこれらの材料の性能を容易に向上させることができる。

#### 実施例

以下、実施例を示して、本発明を更に詳細に説明する。

##### 実施例1

酸化鉄(Ⅲ) ( $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ ) 粉末5.0gを500mlの水に懸濁させた。この懸濁液を攪拌し、その中へ塩化金酸( $\text{HAuCl}_4$ )の水溶液及び炭酸ナトリウム( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )の水溶液を10分間かけて同時に滴下した。この時の塩化金酸水溶液の濃度は $2.5 \times 10^{-3}$  Mで滴下量は100mlであった。また炭酸ナトリウム水溶液の濃度は0.1 Mで、懸濁液のpHが8~9となるように滴下した。滴下終了後、懸濁液の攪拌を1時間続け、酸化鉄表面上に水酸化金(Ⅲ) ( $\text{Au}(\text{OH})_3$ )を析出させた。無色透明の上澄液に水酸化ナトリウムを加えてpHを12にしてホル

#### 特開昭63-252908(6)

更に、水素、一酸化炭素、メタノール、炭化水素などを対象とした燃料電池やこれらのガスの電気化学的反応用の電極用触媒として有用である。

上記した酸化触媒、還元触媒、ガスセンサー素子、電極用触媒としての用途には、担体である金属酸化物の種類は限定されないが、特に $\text{MnO}_2$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{Co}_3\text{O}_4$ 、 $\text{NiO}$ 、 $\text{CuO}$ 、 $\text{CuMnO}_2$ 、 $\text{Co-Mn}$ 複合酸化物等を用いることが好ましい。

#### 発明の効果

本発明では、各種の形態の金属酸化物に対して、短時間で金超微粒子を固定、担持させることができ、しかも金の利用効率が高いので金化合物の使用量を節減できる。

また、予め成形した焼結体や各種の支持体に固定した金属酸化物に直接金超微粒子を固定することができるので、従来のプロセスで作製した、ガスセンサー素子や電極等に直接金超微粒子を固定化

マリンを加えたが、金の析出による色の変化は全く生じることはなく、溶液中の金が全て析出したことがわかった。

水酸化金が析出した酸化鉄を水洗した後乾燥し、更に空气中400℃で3時間焼成し、水酸化金を熱分解することにより、酸化鉄表面に金を担持した触媒 $\text{Au}(1\text{wt}\%) / \alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ を得た。触媒表面に担持された金は、金属状態でかつ粒子が100Å以下であることを、X線光電子分光法及びX線回折法で確認した。

上記触媒を40-70メツシュにふるい分けしたものを0.2g用い、一酸化炭素(CO)を1容積%含む空気混合ガスを67ml/分で流通させて、一酸化炭素に対する酸化活性を調べた。

その結果、0℃で95%の酸化反応率を示し、この触媒 $\text{Au} / \alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ は、0℃付近でも高い一酸化炭素酸化活性を示すことが明らかとなった。



## 特開昭63-252908(7)

## 実施例2

20-40メツシュにふるい分けた粒状のアルミナ( $\gamma$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$ )10gを濃度0.7Mの硝酸ニツケル(II)( $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ )の水溶液18mlに浸漬し、これを真空乾燥した。得られた粉末を空气中400℃で3時間焼成して硝酸ニツケルを熱分解することにより、アルミナ表面を酸化ニツケル(II)( $\text{NiO}$ )で被覆して $\text{NiO}/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ を得た。この $\text{NiO}/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 粒子5.0gを500mlの水に懸濁させた。

この懸濁液を攪拌しながら、その中へ塩化金酸( $\text{HAuCl}_4$ )水溶液及び炭酸ナトリウム( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )の水溶液を30分間かけて同時に滴下した。この時塩化金酸水溶液の濃度は $2.5 \times 10^{-2}$  Mで滴下量は100mlであつた。また炭酸ナトリウム水溶液の濃度は0.1Mで、懸濁液のpHが7~8に維持されるように滴下した。

させて、一酸化炭素の酸化活性を調べた。その結果20℃で87%の酸化反応率であつた。この触媒 $\text{Au}(1\text{wt}\%)/\text{NiO}[\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3]$ は、室温付近で高い一酸化炭素酸化活性を示すことが明らかとなつた。

## 実施例3

塩化金酸( $\text{HAuCl}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ )0.21gを溶かしたpH=7のアンモニア水溶液100ml中に酸化マンガ(IV)粉末2.0gを懸濁させた。この懸濁液を室温で激しく攪拌しながら、滴下ロートに入つた塩酸ヒドラジン3.7重量%の水溶液3.5mlと10重量%アンモニア水を同時に少量ずつ30~60分間かけて加えた。アンモニア水は水溶液の最終pHが8になるまで添加した。塩酸ヒドラジンを加える前の反応初期では水溶液が塩化金酸の存在により黄色透明であつたが、還元反応終了後では上澄液が無色透明となり、液相中での金コロイド粒子の存在を示す赤色、青

滴下終了後、懸濁液の攪拌を1時間続け、 $\text{NiO}/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 表面に水酸化金(III)( $\text{Au}(\text{OH})_3$ )を析出させた。無色透明の上澄液に水酸化カリウムを加えてpHを12にしてホルマリンを加えたが、金の析出による色の変化は全く生じることはなく、溶液中の金が全て析出したことがわかつた。

水酸化金が析出した $\text{NiO}/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ を水洗した後乾燥し、更に空气中400℃で3時間焼成し、水酸化金を熱分解することにより、 $\text{NiO}/\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 表面に金を担持した触媒 $\text{Au}(1\text{wt}\%)/\text{NiO}[\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3]$ を得た。

触媒表面に担持された金は、金属状態でかつ粒子径が100Å以下であることを、X線光電子分光法及びX線回折法で確認した。

上記触媒を0.2g用い、一酸化炭素(CO)を1容量%含む空気混合ガスを67ml/分で流通

色透明にはならなかつた。これにより、酸化マンガ(IV)表面上にのみ金が還元析出したことが確認された。

還元反応終了後の懸濁液を濾過、洗浄し固形分を一昼夜真空乾燥後、空气中300℃で5時間焼成し金を5重量%固定、担持した酸化マンガ(IV)を得た。この金を固定化した酸化マンガ(IV)を0.2g用い、メタノールを1容量%含む空気混合ガスを67ml/分で流通させて、メタノールの酸化活性を調べた。その結果、100℃でメタノールの76%を二酸化炭素まで酸化できた。

## 実施例4

粒径約3μmのアルミナ粒状ベレット100gを硝酸鉄(III)0.5M水溶液200ml中に浸漬し3時間放置後、回転式減圧蒸留器で水分を蒸発乾燥した。得られた粒状ベレットを管状容器に充填し、空気流通下400℃で5時間焼成することにより、酸化鉄(III)を担持したアルミナ粒状ベレ

## 特開昭63-252908(8)

ットを得た。このペレットを塩化金酸カリウム ( $K[AuCl_4] \cdot 2H_2O$ ) を1.1g溶かした  $pH=10$  の炭酸カリウム水溶液300ml中に浸漬した。水溶液は循環ポンプにより常に攪拌、循環することによつて、液相内の温度分布の均一性を保つた。この水溶液にホルマリン3.7重量%の水溶液20mlを50分間で徐々に滴下した。この場合も、実施例3と同様に、還元反応終了後の上澄液は無色透明であり、アルミナ粒子に担持されている酸化鉄(III)表面上にのみ金が還元析出したことが確認された。

金を還元析出させた酸化鉄担持アルミナ粒状ペレットを水溶液と分別し、数回洗浄後、120℃にて乾燥した。これを、更に400℃で焼成して金を0.5重量%固定、担持した酸化鉄系粒状ペレット触媒を得た。

上記触媒を0.2g用い、一酸化炭素500ppm、一酸化窒素500ppm、及び酸素500ppm

を含むアルゴンガスを67ml/分で流通させて、一酸化窒素の選択的還元活性を調べた。その結果、50℃で一酸化窒素を98%窒素に還元することができた。従つて、この触媒  $Au(0.5wt\%) / Fe_2O_3 (Al_2O_3)$  は、低温で高い一酸化窒素還元活性を示すことが明らかとなった。

## 実施例5

酢酸コバルト(II)・4水和物11.2gと尿素42.8gとの混合水溶液1000mlにアルミナ繊維10gを浸漬し、これを密閉できる試料ビンに入れ80℃の恒温槽中に5時間放置したところ、アルミナ繊維上にだけコバルトの水酸化物の沈殿析出が起こつた。このアルミナ繊維を水溶液から取り出して水洗した後、シアン化金(I)ナトリウム0.30gを溶かした  $pH=10$  の炭酸ナトリウム水溶液500ml中に浸漬し振動式攪拌機で攪拌しながら、クエン酸三ナトリウム2水和物2.0gを溶かした水溶液50mlを約30分間

で徐々に滴下した。

この場合も、実施例3と同様に、還元反応終了後の上澄液は無色透明であり、アルミナ繊維上に担持されている水酸化コバルト表面上にのみ金が還元析出したことが確認された。

アルミナ繊維を水溶液から取り出し、真空乾燥を10時間行つた後、空气中400℃で5時間焼成して、金超微粒子固定化酸化コバルトを担持したアルミナ繊維触媒体を得た。

## 実施例6

コバルトフェライト ( $CoFe_2O_3$ ) 粉末を湿式ミルで微粉碎したものにポリビニルアルコールを少量加え、ペースト状にした。これを5cm×5cm×2cmのコージライト製ハニカムに塗布し、空气中400℃で3時間焼成した。得られたハニカムを  $pH=8.5$  の炭酸ナトリウム水溶液200mlに浸漬し、水溶液を循環ポンプで循環攪拌しながら、塩化金酸ナトリウム2水和物 ( $Na[AuCl_4] \cdot 2H_2O$ ) 0.30gを溶かし

た水溶液50mlと  $pH=9$  の炭酸ナトリウム水溶液50mlをそれぞれ30分間かけて徐々に滴下した。

この場合も、実施例1と同様に、還元反応終了後の上澄液は無色透明であり、これに水酸化カリウムを加えて  $pH=12$  にしてホルマリンを過剰に加えても、金の析出による色の変化は全く起こらず、ハニカムに担持されているコバルトフェライト表面上にのみ金が還元析出したことが確認された。金を還元析出したハニカムを水溶液から取り出し、洗浄後120℃で12時間乾燥し、空气中500℃で3時間焼成して金超微粒子固定化コバルトフェライト担持ハニカム触媒を得た。

この触媒に水素、一酸化炭素、またはブタンを1容積%含む空気を流速500ℓ/時間で流通させて、酸化開始温度を調べた結果を第1表に示す。水素100℃以下、一酸化炭素で40℃以下、ブ

タンでは250℃以下で酸化が開始されており、本触媒が優れた酸化触媒活性を持っていることが明らかとなった。

第 1 表

燃 料	酸化開始温度
水 素	52℃
一酸化炭素	23℃（室温）
ブ タ ン	190℃

#### 実施例 7

ニッケルの発泡体（空孔率92%）5cm×10cm×1cmにリード線を接続して、水酸化ナトリウム水溶液中で陽分極、陰分極を交互に繰り返して、最後に約2時間陽分極をして表面に水酸化ニッケルの被覆をつくった。この発泡体をpH=7.5の炭酸カリウム水溶液200mlに浸漬し、水溶液を循環ポンプで循環撹拌しながらシアン化金カリ

体に白金、銅を担持したものでは、それぞれ0.5V、0.4Vとより高い電圧を必要とした。このことから、金超微粒子固定化ニッケル酸化物を担持したニッケル発泡体電極が燃料電池などの分野で優れたCO酸化電極触媒として使用できることがわかった。

#### 実施例 8

実施例3、4、5で得られた触媒について、一酸化炭素に対する触媒燃焼活性を調べた。金/酸化マンガ（IV）触媒は120～200メツシュにふるい分けたものを1.5g用い、その他の触媒は得られた状態のままで1.5gを触媒として用いた。これらの触媒に、一酸化炭素を1容積%含む空気を500ml/分で流通させて、室温（23℃）における酸化反応率を調べた。結果を第2表に示す。いずれの場合も、100℃以下で100%COを酸化することができることがわかった。これらの触媒は安定性に優れており、従来から用

#### 特開昭63-252908 (9)

ウム（ $K[Au(CN)_2]$ ）0.30gを溶かした水溶液50mlとpH=9の炭酸カリウム水溶液50mlをそれぞれ30分間かけて徐々に滴下した。

この場合も、実施例1と同様に、還元反応終了後の上澄液は無色透明であり、これに水酸化カリウムを加えてpH12にしてホルマリンを過剰に加えても、金の析出による色の変化は起こらず、発泡体に担持されているニッケル水酸化物表面にのみ金が還元析出したことが確認された。

金を還元析出した金属発泡体を水溶液から取り出し、洗浄後120℃で12時間乾燥し、空气中250℃で10時間焼成して、金超微粒子固定化ニッケル酸化物で被覆した発泡体電極を得た。

この発泡体電極を陽極として水酸化ナトリウム1M水溶液中でCOの電解酸化を行ったところ、水素電極を基準として0.15VでCO酸化に由来する電流が流れ始めた。一方、ニッケル発泡

いられてきたホブクライトが2時間以内で失活するのに対し、数日間顕著な活性の劣化がみられなかった。また、30℃の水中をバブリングさせた反応ガスを用いた場合も活性が低下することはない、むしろ湿分存在下の方が活性が向上する場合があった。

第 2 表

触媒の調製法	触媒の種類	酸化反応率%
実施例3	Au/MnO <sub>2</sub>	78
実施例4	Au/Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (γ-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ベレツト)	95
実施例4	Au/Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (γ-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ベレツト)	100*
実施例5	Au/Co <sub>3</sub> O <sub>4</sub> (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 繊維)	95

※ 300℃で反応ガスを水中バブリングした場合

一酸化炭素の酸化活性を調べた。その結果、25℃で91%の酸化反応率を示した。この触媒Au/CuOは、室温付近で高い一酸化炭素酸化活性を示すことが明らかとなった。

#### 実施例10

20-40メツシュにふるい分けた粒状のアルミナ(γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)10gを濃度0.4Mの硝酸コバルト(Ⅱ)[Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]水溶液10mlと濃度0.4Mの硝酸マンガン(Ⅱ)[Mn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]水溶液5mlの混合水溶液15mlに浸漬し、これを真空乾燥した。得られた粉末を空气中300℃で3時間焼成して硝酸コバルト及び硝酸マンガン熱分解することにより、アルミナ表面をコバルト・マンガン複合酸化物(Co<sub>2</sub>MnO<sub>x</sub>)で被覆した。Co<sub>2</sub>MnO<sub>x</sub>/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を得た。このCo<sub>2</sub>MnO<sub>x</sub>/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粒子5.0gを、1.25×10<sup>-4</sup>molの塩化金酸(HAuCl<sub>4</sub>)及び1.0×

特開昭63-252908 (10)

#### 実施例9

酸化銅(Ⅱ)(CuO)粉末5.0gを、5.0×10<sup>-4</sup>molの塩化金酸(HAuCl<sub>4</sub>)及び1.0×10<sup>-2</sup>molの水酸化カリウム(KOH)を含むpH12のアルカリ性水溶液500mlに懸濁させた。この懸濁液中に二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)を300ml/分の流速で3時間吹き込み、酸化銅表面に水酸化金(Ⅲ)(Au(OH)<sub>3</sub>)を析出させた。これを水洗した後乾燥し、更に空气中400℃で3時間焼成し水酸化金を熱分解することにより、酸化銅表面に金を担持した触媒Au(2wt%)/CuOを得た。触媒表面に担持された金は、金属状態でかつ粒子径が100~200Åであることを、X線光電子分光法及びX線回折法で確認した。

上記触媒を40-70メツシュにふるい分けたものを0.2g用い、一酸化炭素(CO)を1容積%含む空気混合ガスを67ml/分で流通させて、

10<sup>-2</sup>molの水酸化カリウム(KOH)を含むpH11.5のアルカリ性水溶液500mlに懸濁させた。この懸濁液中に0.1Mの硝酸を2ml/分の速度で滴下して、溶液のpHを8まで下げ、Co<sub>2</sub>MnO<sub>x</sub>/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>表面に水酸化金(Ⅲ)[Au(OH)<sub>3</sub>]を析出させた。これを水洗した後乾燥し、さらに空气中400℃で3時間焼成し、水酸化金を熱分解することにより、Co<sub>2</sub>MnO<sub>x</sub>/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>表面に金を担持した触媒Au(0.5wt%)/Co<sub>2</sub>MnO<sub>x</sub>/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を得た。

上記触媒を0.2g用い、一酸化炭素(CO)を1容積%含む空気混合ガスを67ml/分で流通させて、一酸化炭素の酸化活性を調べた。その結果10℃で93%の酸化反応率を示した。この触媒Au/Co<sub>2</sub>MnO<sub>x</sub>/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>は、室温付近で高い一酸化炭素酸化活性を示すことが明らかとなった。

## 特開昭63-252908 (11)

## 実施例11

以下の方法によつて可燃性ガスセンサ用検知材料を作製した。即ち、四塩化チタン ( $\text{TiCl}_4$ )  $3.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 、30%の過酸化水素水6.0 ml、及び硝酸鉄(III) ( $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ )  $9.7 \times 10^{-2} \text{ mol}$  を300 mlの水に溶かした。この混合水溶液を、炭酸ナトリウム ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )  $1.8 \times 10^{-1} \text{ mol}$  を含む水溶液200 mlに攪拌しながら添加し、添加終了後1時間攪拌し続け、水酸化鉄(III)及び水酸化チタン(IV)の共同沈殿物を得た。

この沈殿物を水洗、乾燥の後、空气中400℃で3時間焼成することにより熱分解し、酸化鉄(III)及び酸化チタン(IV)の複合酸化物 ( $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$ ) 粉末を得た。

この  $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$  を膜状の焼結体にして電気抵抗が測定できるように2本の電極を接続した。すなわち  $10\text{mm} \times 10\text{mm}$  のアルミナ基

トリウムを加え pH を12にしてホルマリンを加えたが、金の析出による色の変化は全く生じることなく、溶液中の金が全て析出したことがわかった。

水酸化金が析出した  $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$  を水洗した後乾燥し、さらに空气中400℃で3時間焼成し、水酸化金を熱分解することにより、 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$  表面に金を担持したセンサ素子  $\text{Au}(10\text{wt}\%) / \alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$  を得た。

このセンサ材料表面に担持された金は、金属状態でかつ粒子径が100Å以下であることを、X線光電子分光法及びX線回折法で確認した。

可燃性ガスの検知感度は、ガスセンサ素子の空气中の電気抵抗値 ( $R_{\text{air}}$ ) と被検ガス中の電気抵抗値 ( $R_{\text{gas}}$ ) の比で表わすものとする。

被検ガスには、水素、イソブタンまたは一酸化炭素のいずれかを500 ppm 含む空気またはエタ

板 (厚さ0.5 mm) の表面に2本の電極用金線 (直径0.05 mm) を間隔1.0 mm となるように並べ、 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$  粉末5 mg に約0.01 mlの水を加えて塗布した。これを120℃で12時間乾燥後、空气中400℃で1時間焼成することにより、電極付き膜状焼結体を得られ、これを可燃性ガスセンサの基本素子とした。

このガスセンサ素子を25 mlの水に浸漬し、振動攪拌器によつて攪拌しながら、その中へ塩化金酸 ( $\text{HAuCl}_4$ ) の水溶液及び炭酸ナトリウム ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) の水溶液を同時に5分間かけて滴下した。この時の塩化金酸水溶液の濃度は  $2.5 \times 10^{-4} \text{ M}$  で滴下量は10 mlであつた。また炭酸ナトリウム水溶液の濃度は0.1 Mで、懸濁液のpHが8~9となるように滴下した。滴下終了後、懸濁液の攪拌を1時間続け、 $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-TiO}_2$  表面に水酸化金(III) ( $\text{Au}(\text{OH})_3$ ) を析出させた。無色透明の上澄液に水酸化ナ

ノール蒸気を40 ppm 含む空気とした。結果を第1図に示す。第1図において、実線は一酸化炭素、破線はエタノール蒸気、一点鎖線は水素、二点鎖線はイソブタンについての測定結果である。

このガスセンサ素子は、温度0~500℃の広い範囲に渡つて、可燃性ガスを検知できることがわかる。また、金超微粒子を固定、担持することによりセンサ素子の作動温度を低くすることができ、かつ感度が著しく向上している。この結果から、本発明の方法が、可燃性ガスセンサ用検知材料の調製法としても極めて有効であることが明らかとなつた。


## 図面の簡単な説明

第1図は、本発明可燃性ガスセンサ素子の検知感度を示すグラフである。

(以上)

特開昭63-252908 (12)

第 1 図



This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images  
problems checked, please do not report the  
problems to the IFW Image Problem Mailbox**